

# neova

## Pellets specifikation

### Klass A1

Neovas pellets tillverkas av kemiskt obehandlat trä, från Nordiska sågverk, fritt från bark enligt standard SS-EN 14961-1:2010.

#### Dimension

6 mm  
8 mm

#### Klass

D 06<sup>2</sup>  
D 08<sup>2</sup>

#### Parameter

Bulkvikt  
Mekanisk hållfasthet  
Fukthalt  
Askhalt  
Finandelar vid fabrik  
Effektivt värmevärde<sup>1</sup>  
Deformationstemperatur

#### Klass

BD 650 +-3%  
≥ 97.5%  
6-10 %  
≤ 0,5 %  
≤1.0 %  
≥ 4,8 kWh/kg  
≥ 1400 °C

#### Mätmetod

EN 15103  
EN 15210-1  
EN 14774-1/2  
EN 14775  
CEN/TS 15149-1  
EN 14918  
EN 15370

#### Parameter

Tillsatsmedel  
Svavel, S  
Kväve, N  
Klor, Cl

#### Klass

0,5 w-%  
S0.02  
N0.3  
Cl0.02

#### Mätmetod

-  
prEN 15289  
EN 15104  
EN 15289

<sup>1</sup> Konstant tryck levererat tillstånd

<sup>2</sup> Mängden pellets som är längre än 40 mm får vara ≤ 1 w-%. Maximal längd får ej överstiga 45 mm.

